



MIAMI-DADE COUNTY APPROVED

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS:

Peso por galón	9.6-10.6 lb./gal.
Viscosidad (pen)	240 dmm
PH	8.5-9.5
Sólidos en peso	57%
Sólidos por volumen	48%
Resistencia a la tracción	300 - 350 psi
Alargamiento (ASTM D562)	425%
Adherencia al poliuretano	Excelente
Espuma Disolventes Combustibles	Ninguno
Coherencia	Pala lisa
Tiempo piel (50% humedad relativa, 70 °F)	4 horas
Curado completo (50% Humedad Relativa, 70 °F)	36 horas
Temperaturas de aplicación	55°F-110°F

Pesos de envío aprox:

(Nota: Todos los pesos aproximados incluyen el envase)

Tubo de 10 onzas líquidas (296 ml)	1 lb.
1 galón (3.785L)	12 lb.
2 galones (7.56L)	22 lb..
3,5 galones (13,2L)	40 lb.
5 galones (18.9L)	55 lb.

COV: <10 g/L (reglamentario)

DESCRIPCIÓN:

APOC 264 Elastomeric Roof Patch es una fórmula híbrida de primera calidad que combina las capacidades impermeabilizantes del poliuretano con la flexibilidad y facilidad de uso de los polímeros acrílicos, diseñada para aplicaciones interiores y exteriores. APOC 264 es para uso con revestimientos elastoméricos de tejados. No debe usarse con revestimientos a base de silicona. Para uso en metal, BUR, betún modificado y monocapa. APOC 264 supera los requisitos de rendimiento de ASTM D1475, ASTM D2196, ASTM D2939, TAS 139.

PREPARACIÓN:

Todas las superficies deben estar limpias, secas, tener un drenaje adecuado y estar libres de óxido superficial, polvo y cualquier otra materia o residuo extraño. Las superficies oxidadas deben limpiarse adecuadamente y luego imprimarse con APOC 291 Rust Inhibiting Primer o imprimación comparable. Las manchas de moho deben limpiarse con APOC 801 Heavy Duty Cleaner o un limpiador similar antes de la aplicación. Se recomienda el lavado a presión de toda la superficie (utilice sólo una boquilla de abanico ancho - no permita que el chorro rasgue la superficie del techo).

APLICACIÓN:

Aplicar siempre en un día claro, cálido y soleado. Aplique en horas de la mañana para permitir el máximo tiempo de curado. La aplicación debe completarse un mínimo de 4 horas antes de la puesta del sol. Las temperaturas deben ser superiores a 55°F (12°C) durante 24 horas y en aumento, pero no superiores a 110°F. **NO APLIQUE SI SE ESPERA ROCÍO FUERTE O LLUVIA DENTRO DE 24-48 HORAS.** Se endurece en 4 horas y se cura completamente en 36 horas a 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Aplicar con brocha o pala. Cuando se utiliza tejido de refuerzo, parchear toda la zona dañada y extender 2-3" más allá de la zona dañada. Incrustar el tejido de refuerzo en la reparación mientras esté húmedo. Aplique una segunda capa de parche, cepillando sobre y dentro del tejido incrustado. Cuando utilice Incredible Tape®, adhiera la cinta a la zona dañada y sature con 264, extendiendo 2-3" más allá de la zona dañada.



TASA DE COBERTURA:

Aproximadamente 12,5 pies cuadrados/gal. a 1/8 pulg. de grosor

LIMPIEZA:

Agua y jabón.

PRECAUCIONES:

No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar guantes, ropa de protección, protección ocular y protección facial. Lávese bien todas las zonas externas del cuerpo expuestas después de la manipulación. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Contiene piedra caliza y dióxido de titanio. En caso de exposición o preocupación, acuda al médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua y jabón. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítense las lentes de contacto, si las lleva y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida autorizado de residuos peligrosos o especiales y de acuerdo con la normativa local/nacional/regional/internacional aplicable. VER FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

NO CONGELAR el producto envasado. No calentar ni diluir. Mantener el envase cerrado cuando no se utilice. El producto debe mantenerse alejado de la luz solar. La vida útil es de hasta 3 años a partir de la fecha de fabricación para envases sin abrir. Para una vida útil máxima, almacenar entre 50°F (10°C) y 80°F (26°C). El almacenamiento a temperaturas fuera de estas condiciones reducirá la vida útil. Un almacenamiento superior a 6 meses puede requerir una mezcla adicional. Cerrar herméticamente el envase después de abrirlo y cuando no se utilice. Al transportar este producto, asegúrese de que la tapa y las aberturas estén bien cerradas y que la unidad esté segura y en posición vertical. No deje que el cubo se caiga, ya que podría aflojarse la tapa y producirse fugas. No lo transporte sobre los asientos de los pasajeros ni dentro del habitáculo de ningún vehículo. Almacene el producto en la zona de carga del vehículo y asegúrelo sobre una lámina de plástico de 6 mil para evitar daños debidos a derrames accidentales o al aflojamiento de las tapas.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



GAFAS



**ROPA DE
PROTECCIÓN**



GUANTES

GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

APOC garantiza que el producto está libre de defectos materiales durante un periodo de 1 año, el "Periodo de Garantía", a partir de la fecha de compra. El producto debe aplicarse de acuerdo con los procedimientos de aplicación adecuados y para el uso previsto, tal como se indica en la etiqueta. Deben respetarse las condiciones adecuadas de preparación y secado para obtener resultados correctos. En caso de que un producto no funcione como se indica, APOC, a su entera discreción y tras la recepción de la notificación oportuna por escrito del comprador dentro del período de garantía, proporcionará un producto de sustitución para reparar la zona afectada o prorrateará una parte del precio de compra del producto defectuoso en función del período de reclamación. Esta garantía limitada no cubre los costes de mano de obra o de instalación, los daños consecuentes ni los daños incidentales. Bajo ninguna circunstancia la empresa será responsable de ninguna cantidad superior al precio de compra del producto. Póngase en contacto con la empresa a continuación para solicitar un reembolso con el recibo de compra. No existen garantías que se extiendan más allá de la descripción que figura en el presente documento. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA OFRECIDA POR APOC AL COMPRADOR. ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD NI NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.