

APOC

501 SELLADOR DE TAPAJUNTAS DE NEOPRENO

FICHA DE DATOS TÉCNICOS



LIFETIME

GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS:

Peso por galón	8-9 lb.
Residuo por evaporación	65%
Elongación (ASTM D562)	250% min.
Permeabilidad (ASTM D1653)	<5 Perms
Adherencia a la espuma de poliuretano	Excelente
Disolventes combustibles	Espíritus minerales
Tiempo de piel (50% Humedad Relativa, 70°F)	15 minutos
Curado completo (50% Humedad Relativa, 70°F)	7 - 10 días
Temperaturas de aplicación	40°F - 110°F

Pesos de envío aprox:

(Nota: Todos los pesos aproximados incluyen el envase)

- Tubo de 10 fl. oz (296mL) 1 lb.
- 12 tubos/caja 7.9 lb.
- 1 galón (3.8L) 11 lb.
- 3 galones (11.36L) 32 lb.

COV: <550 g/L (reglamentario)

DESCRIPCIÓN:

APOC 501 Neoprene Flashing Sealant es un producto de reparación permanente, altamente flexible, pintable y de larga duración que tiene una adhesión superior a la superficie húmeda y se hace más fuerte con el tiempo. APOC 501 no se hunde y es extremadamente versátil en varios sustratos EPDM (caucho), TPO, PVC, tejas, asfalto y más. APOC 501 supera los requisitos de rendimiento de ASTM D4586, ASTM D3409, ASTM D6511 y está aprobado por el control de productos del condado de Miami-Dade. Producto ideal para la construcción y reparación de todos los tapajuntas, parapetos, albardillas y chimeneas. Es ideal para sellar grietas, agujeros y techos contruidos (asfalto y alquitrán de hulla), y membranas de betún modificado. APOC 501 puede utilizarse para sellar fugas en superficies húmedas o mojadas. **NO UTILIZAR COMO ADHESIVO.** No utilizar para adherir lengüetas de tejas o cualquier otro material de techado.

PREPARACIÓN:

Todas las superficies deben estar completamente limpias, tener un drenaje adecuado y estar libres de óxido superficial, polvo y cualquier otra materia extraña. Para una mayor longevidad y protección contra los rayos UV, se recomienda proteger las reparaciones con la aplicación de un revestimiento reflectante después de que hayan curado durante 30-90 días. No calentar ni diluir.

APPLICATION:

Aplique cuando la temperatura de la superficie esté entre 4°C (40°F) y 48°C (120°F). En climas más fríos, el producto debe almacenarse a temperaturas ambiente de 65°F (18°C) a 80°F (26°C) por lo menos 24 horas antes de la aplicación. Trabaje el material hasta obtener una consistencia uniforme sobre y dentro del área a reparar. Aplique 1/4" de espesor, dos o tres pulgadas más allá del área problemática. Se recomienda encarecidamente reforzar la reparación con una tira de tejido de refuerzo APOC. Incruste la tela en el sellador y cúbrala con una segunda capa de sellador. Forme un borde emplumado con cemento donde las chimeneas, tubos de ventilación y otros salientes se encuentren con la línea del tejado.



Aplicar con pala

LIMPIEZA:

Limpie las herramientas con xileno, disolvente de pintura o alcoholes minerales.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

El producto debe mantenerse alejado de la luz solar, protegido de la intemperie y en zonas donde el aire circule libremente y no esté restringido. Los envases sin abrir pueden conservarse hasta 3 años a partir de la fecha de fabricación. Para una vida útil máxima, almacenar entre 50°F (10°C) y 80°F (26°C). El almacenamiento a temperaturas fuera de estas condiciones reducirá la vida útil. Un almacenamiento superior a 6 meses puede requerir una mezcla adicional.

PRECAUCIONES:

No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Obtenga instrucciones especiales antes de su uso. **PROVOCA UNA LEVE IRRITACIÓN DE LA PIEL. PROVOCA DAÑOS EN LOS ÓRGANOS EN CASO DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA.** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No comer, beber ni fumar durante el uso de este producto. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar guantes y ropa de protección. Lávese bien todas las zonas externas del cuerpo expuestas después de manipular el producto. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de exposición o preocupación, acúdase a un médico. **EN CASO DE INGESTIÓN:**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico/auxiliar de primeros auxilios. **NO provocar el vómito.** **EN CASO DE INHALACIÓN:** Llevar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para respirar. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua y jabón. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello):** Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Aclarar la piel con agua/ducha. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales autorizado y de conformidad con la normativa local/nacional/regional/internacional aplicable. **CONTENIDO:** Disolvente Stoddard, Nonano, Nafta de petróleo, aromático ligero, 1,2,4 Trimetilbenceno, 1,3,5 Trimetilbenceno, Negro de humo (encapsulado). **VER FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.**

Gardner-Gibson, Inc.

4161 East 7th Avenue. Tampa, FL 33605
1.800.237.1155 | www.icpgroup.com | D23



EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



GAFAS



ROPA DE
PROTECCIÓN



GUANTES

GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

APOC garantiza que el producto está libre de defectos materiales durante el "Período de Garantía", a partir de la fecha de compra. El producto debe aplicarse de acuerdo con los procedimientos de aplicación adecuados y para el uso previsto, tal como se indica en la etiqueta. Deben respetarse las condiciones adecuadas de preparación y secado para obtener resultados correctos. En caso de que un producto no funcione como se indica, APOC, a su entera discreción y tras la recepción de la notificación oportuna por escrito del comprador dentro del período de garantía, proporcionará un producto de sustitución para reparar la zona afectada o prorrateará una parte del precio de compra del producto defectuoso en función del período de reclamación. Esta garantía limitada no cubre los costes de mano de obra o de instalación, los daños consecuentes ni los daños incidentales. Bajo ninguna circunstancia la empresa será responsable de ninguna cantidad superior al precio de compra del producto. Póngase en contacto con la empresa a continuación para solicitar un reembolso con el recibo de compra. No existen garantías que se extiendan más allá de la descripción que figura en el presente documento. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA OFRECIDA POR APOC AL COMPRADOR. ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD NI NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.