



BESCHREIBUNG:

APOC 576 Premium Silicone Grey Roof Coating ist eine hochreflektierende Dachbeschichtung aus 100 % Silikon für Dächer mit geringer Neigung oder Bereiche, in denen Staunässe auftreten kann. Die Formel mit hohem Feststoffgehalt und geringem Geruch härtet schnell aus, wird nicht rissig und kann in einem großen Temperaturbereich angewendet werden. APOC 576 übertrifft die Leistungsanforderungen der ASTM D6694 und ASTM D7281.

VORBEREITUNG:

Alle Oberflächen müssen sauber, trocken, gut entwässert und frei von Rost, Staub und anderen Fremdkörpern oder Verunreinigungen sein. Rostige Oberflächen ordnungsgemäß reinigen und anschließend grundieren. Schimmel- oder Mehltauverschmutzungen vor dem Auftragen mit einem verträglichen Reinigungsmittel reinigen. Gründlich ausspülen. Es wird empfohlen, die gesamte Oberfläche mit Hochdruck zu reinigen (verwenden Sie nur eine breite Ventilatorspitze – achten Sie darauf, dass der Strahl nicht in die Dachoberfläche reißt). Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen gründlich abgespült und trocken sind, bevor Sie die Beschichtung auftragen. Bei Anwendungen auf Asphaltdachflächen kann APOC 583 Primer oder ein vergleichbares Produkt als Grundanstrich zum Schutz vor Flecken verwendet werden.

AUSBESSERUNG:

Reparieren Sie alle undichten Stellen und Risse, bevor Sie eine Beschichtung auftragen. Verwenden Sie für die Reparaturen Polyester-Verstärkungsgewebe oder APOC Incredible® Fleece-Top Tape und APOC 581 Silicone Roof Patch. Lassen Sie die Ausbesserung gemäß den Anweisungen des Produkts aushärten, bevor Sie die Dachbeschichtung auftragen.

AUFTRAGEN:

Vor dem Auftragen gut mischen. Ein Bohrmaschinen-Mischgerät ist ideal. Achten Sie vor dem Auftragen darauf, dass der Tau oder die Feuchtigkeit auf dem Dach vollständig getrocknet sind. Möglichst an einem klaren, trockenen Tag bei Plusstemperaturen zwischen 1 °C und 48 °C auftragen. Verwenden Sie eine hochwertige, strapazierfähige 20 mm lange Farbrolle oder eine professionelle luftlose Spritzpistole. APOC 576 in einer Schicht auf Oberflächen in gutem Zustand auftragen. Raue oder beschädigte Stellen bei Bedarf neu beschichten. Regensicher in 15 Minuten bei 21 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

ABDECKUNG CA:

1.7m²/litre.

REINIGUNG: Reinigen Sie VM&P-Naphtha, Xylol oder Lösungsbenzin.

TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN UND LEISTUNGSMERKMALE:

Feststoffgewicht	97 ± 3 %
Farben	Grau
Feststoffvolumen	97 ± 3 %
Viskosität	7,000 cps
Dichte	1.32 g/cm ³
Deckkraft	98.38 %
Glanz	78.60 %
Zugfestigkeit	1.72 MPa
Reißfestigkeit	0.54 kN/m
Reflexionsvermögen	90 ± 1 %
Emissionsgrad	0.90
SRI-Wert	108
Durchlässigkeit	3 Dauerwellen
Wasseraufnahme	0. %
Dehnung	315 %

Ungefähre Versandgewichte:

(Hinweis: Alles ungefähren Gewichte einschließlich Behälter)

3.4L	4.8 kg.
18.9L	23.2 kg.

VOC: <10 g/L

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i):
500 g/l (2010)



Gardner-Gibson, Inc.

4161 East 7th Avenue. Tampa, FL 33605, United States
+1 (813) 248-2101 | www.icpgroup.com | F25



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



AUGENSCHUTZ



GESICHTSSCHUTZ



SCHUTZKLEIDUNG



SCHUTZHANDSCHUHE

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG UND HANDHABUNG:

Nicht erhitzen oder verdünnen. Bei Nichtgebrauch den Behälter verschlossen halten. Das Produkt muss vor Sonnenlicht geschützt, vor Witterungseinflüssen geschützt und in Bereichen aufbewahrt werden, in denen die Luftzirkulation frei und ungehindert ist. Ungeöffnete Behälter sind bis zu 18 Monaten ab Herstellungsdatum haltbar. Für maximale Haltbarkeit zwischen 10 °C und 26 °C lagern. Das Lagern bei Temperaturen außerhalb dieser Bedingungen oder bei einer relativen Luftfeuchtigkeit über 65% verkürzt die Haltbarkeit. Bei einer Lagerung von mehr als 6 Monaten kann ein zusätzliches Mischen erforderlich sein. Behälter nach dem Öffnen und bei Nichtgebrauch dicht verschließen. Geöffnete Behälter sollten innerhalb von 3 – 5 Tagen nach dem Öffnen verwendet werden. Sollte sich eine Haut bilden, diese vor dem Mischen des Materials entfernen. Unter Verschluss lagern. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Stellen Sie beim Transport dieses Produkts sicher, dass der Deckel und die Öffnungen dicht sind und der Behälter sicher und aufrecht steht. Lassen Sie die Produkte nicht umkippen oder verrutschen, da dies zu Leckagen führen kann. Nicht auf Beifahrersitzen oder im Fahrgastraum eines Fahrzeugs transportieren. Bewahren Sie das Produkt im Laderaum des Fahrzeugs auf und sichern Sie es auf einer 6-mil-Kunststoffolie, um Schäden durch versehentliches Verschütten oder Lösen des Deckels zu verhindern. Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter an einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle und in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen/nationalen/regionalen/internationalen Vorschriften.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI HAUTKONTAKT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI AUGENKONTAKT: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P307 + P311 EXPOSITION: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. EINATMEN VON P304 + P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT.

GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

APOC gewährleistet, dass das Produkt für einen Zeitraum von 20 Jahren, die „Garantiezeit“, ab dem Kaufdatum frei von Materialfehlern ist. Das Produkt muss gemäß den entsprechenden Anwendungsvorgaben und für den vorgesehenen Verwendungszweck laut Etikett aufgetragen werden. Eine ordnungsgemäße Vorbereitung und geeignete Trocknungsbedingungen müssen eingehalten werden, um ein korrektes Ergebnis zu erzielen. Sollte das Produkt nicht wie angegeben funktionieren, wird APOC nach eigenem Ermessen und nach Erhalt einer rechtzeitigen schriftlichen Mitteilung des Käufers innerhalb der Garantiezeit entweder ein Ersatzprodukt zur Reparatur des betroffenen Bereichs bereitstellen oder einen anteiligen Betrag des Kaufpreises des mangelhaften Produkts je nach Anspruchszeitraum erstatten. Diese beschränkte Garantie deckt keine Arbeits- oder Installationskosten, keine Folgeschäden und keine zufälligen Schäden ab. In keinem Fall haftet das Unternehmen für einen Betrag, der den Kaufpreis des Produkts übersteigt. Wenden Sie sich an das untenstehende Unternehmen, um eine Rückerstattung unter Vorlage des Kaufbelegs zu beantragen. Es bestehen keine Garantien über die Beschreibung auf der Vorderseite dieses Dokuments hinaus. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST DIE EINZIGE VON APOC DEM KÄUFER GEWÄHRTE GARANTIE. ES WIRD KEINE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GEWÄHRT.