



DESCRIPTION :

Le ruban APOC® Fleece-Top Heavy Duty All Purpose Incredible® est un ruban polyvalent, résistant et simple d'utilisation pour la réparation des fuites, le renforcement et la construction pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il constitue une réparation résistante et durable qui restera fiable pendant toute la vie. Le ruban APOC Incredible Tape scelle immédiatement les matériaux, stoppant l'infiltration des fuites d'air, d'humidité et d'eau. Le ruban APOC Incredible Tape adhère à presque tout, y compris au métal, au bois, à la fibre de verre, au plastique, au béton structurel, aux blocs de béton, à la brique, aux surfaces lisses BUR, lisses SBS, lisses APP, à l'EPDM, au TPO, à l'Hypalon et au PVC. Idéal pour les toits, les gouttières, les puits de lumière, les fenêtres, les portes, les solins, les murs, les fondations et de nombreuses autres surfaces.

Le revêtement Fleece-Top est le ruban idéal pour les applications de revêtement. Le non-tissé de polyester utilisé dans ce produit est un renfort filé très résistant. L'APOC Incredible Tape doit être scellé à l'aide d'un patch, d'un enduit ou d'un produit d'étanchéité APOC approuvé.

PRÉPARATION :

- Généralités : Le support doit être propre, sec et exempt de rosée, de givre, d'huile, de sel, de poussière et de rouille.
- TPO/EPDM : Nettoyer avec des chiffons et de l'acétone pour enlever toute trace d'huile ou de saleté.
- Silicone : Ne pas appliquer sur des revêtements ou des produits d'étanchéité à base de silicone.
- PVC/Plastique : Enlever le farinage par un léger ponçage ou un récurage avant l'application. Du papier de verre ou de la laine d'acier peuvent être utilisés.
- BUR & MOD-BIT : Utiliser une brosse métallique pour enlever les granulés détachés sur les couches de finition.
- Gravier : Épandre tous les graviers incrustés sur le gravier BUR avant de l'appliquer.
- Métal : Utiliser l'APOC Incredible Tape sur les joints et les raccords des surfaces métalliques. Enlever toute la rouille à l'aide d'une brosse métallique. Après l'application, sceller le polyester avec l'enduit ou le mastic APOC en étendant l'enduit ou le mastic sur au moins 2,5 cm de la surface du substrat. Utilisez du ruban adhésif pour obtenir des lignes nettes.

CONSEILS EN CAS DE FROID OU DE CHALEUR :

- Par temps froid, conservez l'Incredible Tape à l'intérieur à température ambiante (18-24°C) avant de l'appliquer. En cas d'application à des températures comprises entre -34°C et 4°C, appliquer un primaire et laisser durcir 30 minutes avant la pose du ruban. Il est également utile de réchauffer le support à l'aide d'un pistolet à air chaud.
- Par temps chaud, conservez les rouleaux à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'ombre. Prépeler les bords sur environ 1,25 cm pour accélérer la pose.

EMPLOI :

1. Couper l'Incredible Tape à la longueur souhaitée. Les petites longueurs (moins de 1,2 m) sont plus faciles à travailler, à moins d'utiliser une équipe de deux applicateurs ou plus.
2. Tenir le bord du ruban avec le pouce et l'index des deux mains à une distance d'environ 3 à 5 cm. Secouer plusieurs fois les extrémités du ruban d'avant en arrière en froissant l'extrémité du ruban. Veiller à ce que le bord de la feuille de protection amovible se détache du ruban adhésif et décoller la feuille de protection amovible.
3. Presser le ruban en place à l'aide d'une main gantée ou d'un rouleau en acier. Faire rouler toujours du centre vers l'extérieur pour éliminer les poches d'air et les bouches de poisson.
4. Appliquer la longueur exacte à l'endroit prédéterminé, car le ruban ne peut pas être décollé et remis en place.
5. Percer les poches d'air dans le ruban et découpez les plis du ruban avant de continuer. Sceller les perforations et les coupures. Lorsque vous travaillez dans les coins, commencez par les coins afin d'éviter la formation d'une "tente".
6. Lors de l'installation d'un ruban en non-tissé, celui-ci doit être recouvert d'un revêtement acrylique APOC ou d'un patch après l'installation. Cette bande doit être complètement saturée et scellée. Après le revêtement, le produit peut être peint au pistolet pour s'adapter à la couleur.

STOCKAGE ET MANIPULATION :

Pour de meilleurs résultats, tester l'adhérence sur les membranes avant l'application. Ne pas conserver à des températures supérieures à 43°C. Ne pas étirer le ruban pendant l'installation.

TAUX DE COUVERTURE : Environ 15,2 m/rouleau

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES & CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE :

Résistance au pelage	9.5 kg +/- cm width
Température d'application	- 34°C to 93°C
Couleur	Blanc
Élongation	900%
Flexibilité à basse température	Passé à - 54°C <i>pas de craquelure</i>
Perméabilité	.001 perms max
Durée de conservation	5 ans*
Rupture de traction	4000+ / -500 psi
Épaisseur totale	889 µ
Résistance aux UV	Excellent

*Stockage à température ambiante

Poids approximatif à l'expédition :

(Remarque : Tous les poids approx. incluent le conteneur)

10 cm X 15,2 m Rouleaux (12 par carton) 22.7 kg